



Juntas **APERSA**, S.A.  
 OFICINAS Y FABRICA. Avda. Artesanos 34 (Apdo 23)  
 TELEFONOS: (34) 91 803 31 42 FAX: 91 803 33 43  
 28760 – TRES CANTOS (Madrid) – ESPAÑA  
 e-mail: info@apersa.com – www.apersa.com



## **CARACTERISTICAS TECNICAS DEL COMPUESTO EVA 70 SHORE**

Copolímero acetato de vinilo.

<b>ENSAYO</b>	<b>NORMA</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>VALORES</b>
Densidad	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0.956
Dureza	ISO 868	shore A	68
	ISO 868	Shore D	17
MFI	ISO 1133	g/10'	25
Carga de rotura	ISO 527-2	Mpa	6
Alargamiento	ISO 572-2	%	825
Tª reblandecimiento anillo/bola	ASTM E-28 METODO R.Q.	°C	118
Acetato de vinilo	METODO R.Q.	%	33